

## Allmän produktbeskrivning

SSABs Plastisol P200 är en tjock, färgbelagd produkt med reliefaktigt yta. Den kombinerar hög slitstyrka med högt korrosionsmotstånd. P200 är lätt att bearbeta och kan bockas utan begränsningar.

Produkten har överlägsen hållbarhet när den utsätts för personer som går på taket och andra nötningar, och den har ett utmärkt korrosionsskydd.

SSABs färgbelagda produkter uppfyller gällande REACH-bestämmelser och är helt fria från kromater. Alla färgbelagda produkter är tillverkade enligt EN 10169 + A1.

## Tekniska egenskaper

Technical Properties	Präglad
Glans	n/a
Minsta inre bockningsradie	0 x plåttjocklek
Repbeständighet	45N
UV-beständighet	R <sub>UV</sub> 2
Korrosionsbeständig*	RC5
Smutsavvisande	Tillfredsställande
Högsta användningstemperatur	60 °C
Brandklass, EN 13501-1	C-s2, d1
Beläggningstjocklek, nominell	200 µm
Primer	6 µm
Beläggningsstruktur	Präglad
Stålbeteckning**	S280GD-S350GD, DX51D
Zinkbeläggning	275 g/m <sup>2</sup>
Min. ståltjocklek**	0.42 mm
Stålbredd**	1000 - 1500 mm

\* Klassificering i korrosionsbeständighetskategorier baseras på blåsbildning, delaminering och skador på beläggningen i en bock efter två års exponering på naturliga utomhusteststationer enligt EN 10169.

\*\* Maximal ståltjocklek är 1,5 mm och högsta stålbredd beror på stålets tjocklek. För övriga ståldimensioner och stålsorter kontakta SSAB Tech Support.

## Kulörer

Nedanstående kulörer är tillgängliga för närvarande. Andra kulörer går att få enligt särskild överenskommelse.

Kulörer	Präglad
White - RR120 / SS----	x
Anthracite Grey - RR2H8 / SS0087	x
Nordic Night Black - RR33 / SS0015	x
Walnut Brown - RR32 / SS0387	x

## Beläggning på motsatt sida

Om inte annat anges är plåtens baksida lackerad med en grå baksidesbeläggning i två skikt som ytterligare förbättrar produktens korrosionsbeständighet. Beläggningen har goda vidhäftningsegenskaper till många typer av lim och skum, men kompatibiliteten måste testas från fall till fall.

Technical Properties	
Nominell beläggningstjocklek	12 µm
Primer	5 µm
Kulör	Grå
Korrosionsresistens	Min CPI3

För att underlätta materialidentifiering är baksidan av plåten märkt med t.ex. SSAB-logotypen och produktens namn. Produktionsåret anges för att underlätta materialets spårbarhet och kan hänvisas till inom garantitiden. En pil visar produktionsriktningen för att säkerställa att installationen görs i en enhetlig riktning.

## Kontaktinformation

[www.ssab.com/contact](http://www.ssab.com/contact)

Vid skillnader mellan språkversioner är det den engelskspråkiga versionen som har företräde. Mindre ändringar och uppdateringar av dokumenten kan ske. Hämta den senaste versionen på [www.ssab.com](http://www.ssab.com)

SSAB, Strenx, Hardox, Docol, GreenCoat, Toolox, Armox, Ramor, SSAB Domex, SSAB Laser, Raex, Duroxite är varumärken som tillhör SSAB-koncernen.